



SCHEDA PRODOTTO **pavimento in legno ad uso interno**

In ottemperanza al Decreto legislativo N°206/2005 "CODICE DEL CONSUMO"

- **Ragione sociale azienda venditrice:** COMOPARQUET Snc – Como (CO)

- **Tipologia del prodotto** (in conformità alle norme UNI EN di cui sotto)

Norma UNI EN	Specie legnosa nome commerciale e botanico	Dimensioni [mm.] (spes. x largh. x lungh.)	Classe di aspetto del produttore	Classe di aspetto secondo la norma
13489	CABREUVA ROSSA (Miroxylon Balsamum) CUMARU' (Dipteyx Odorata) GUAIVIRA (Patagonula Americana) IPE (Tabebuia Spp.) JATOBA' (Hymenaea Stilbocarpa) SUCUPIRA (Diplotropis Purpurea)	14x140x1200	Select	○

Scostamenti dimensionali - UMITITA' (al momento della consegna) – conforme alla normative UNI EN di cui sopra

- Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato con imballo integro in ambienti asciutti e areati.

- La posa e l'ambiente di posa

La posa deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti. L'ambiente di posa per essere considerato idoneo, deve avere un'umidità compresa tra il 45% e 65%, mentre la temperatura deve essere superiore ai 10°C. L'umidità massima ammissibile del sottofondo è diversa in relazione alla tipologia dello stesso (max. 2 % in peso per i massetti cementizi; 1,7 % per i massetti riscaldanti; e lo 0,5 % per massetti di anidride). La misurazione dell'umidità del sottofondo deve essere eseguita mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa. È compito dell'installatore (norma UNI 11265), verificare l'idoneità del supporto

All'installatore compete la segnalazione (prima e/o durante la posa) di eventuali vizi o difetti evidenti a carico degli elementi della pavimentazione in legno. Prima della posa verificare la conformità del contenuto di umidità del parquet (9 ±2% per il parquet massiccio e 7±2% per lo strato nobile del parquet multistrato). Il controllo dell'umidità può essere effettuato con misuratore elettrico; in caso di contestazione solo la determinazione dell'umidità con il metodo della stufa, per pesata, può essere definita come riferimento.

In presenza di massetti riscaldanti e/o raffrescanti utilizzare possibilmente elementi di dimensioni ridotte e specie legnose particolarmente stabili. Evitare di incollare i fianchi degli elementi.

Per ulteriori indicazioni sulla posa fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" edito da Edilegno/Federlegno Arredo

- Condizioni di utilizzo

Il legno, per sua stessa natura, tende ad equilibrare il proprio contenuto di umidità con quello dell'ambiente in cui si trova, pertanto è indispensabile limitare per quanto possibile rapidi sbalzi igrotermici. L'umidità ambientale deve essere mantenuta tra il 45% e 65% e la temperatura tra i 18° e i 25° C. Ricorrere eventualmente all'uso di vaporizzatori per mantenere l'umidità ambientale sui valori indicati.

- Specie legnose

Il legno è un materiale naturale, eventuali differenze cromatiche e di fibratura tra i singoli elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto.

Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. L'eventuale presenza di concrezioni minerali (linee minerali) all'interno del tessuto legnoso rientrano tra i parametri organolettici di numerose specie legnose.

Tutte le specie legnose proposte dalla scrivente hanno durezza tali da garantire le prestazioni ad uso pavimentazione; ciò nonostante il parquet può ammaccarsi per urti o cadute di oggetti e per l'applicazioni di carichi concentrati su piccole superfici. L'eventuale trattamento superficiale applicato al pavimento in legno (vernice, olio o cera) pur svolgendo un'azione protettiva, non impedisce quanto sopra descritto.

- Manutenzione (pavimento verniciato)

Per mantenere nel tempo il parquet si consiglia di adottare se seguenti precauzioni

* nei primi mesi dopo la posa in opera, evitare di coprire il parquet con tappeti in modo da permettere una omogenea ossidazione (scurimento) dello stesso.

* prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino mantenuto pulito per allontanare dalle suole delle scarpe polvere e particelle abrasive.

* rimuovere periodicamente la polvere mediante aspirapolvere o scopa a frange.

* pulire il pavimento utilizzando un panno inumidito con acqua e detersivo per pavimenti neutro e non schiumoso.

- Reclami

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso. Eventuali contestazioni dovranno essere sollevate con raccomandata A.R. entro otto giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio della posa in opera. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono suo riconoscimento della corrispondenza di esso a quello pattuito nonché rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziasse durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla informando contestualmente il venditore, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi del venditore non potranno andare oltre al ritiro e sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

Non vengono accettate contestazioni sul materiale posato.