

Nome Botanico

Myroxylon Balsamun (L) Harms, Fabaceae

Colorazione

Il colore marrone rossastro del Cabreuva rimane stabile dopo l'installazione.

Ossidazione

Il colore del Cabreuva non subisce alterazioni dovute all'esposizione alla luce.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico: 920 Kg/mc (alto)
Durezza (scala Janka): 850 Kg/cm^q

Finitura

Prefinito: La finitura UV del prodotto, mette in risalto la bellezza naturale del legno

Tradizionale: si consiglia la finitura ad olio o con prodotti a base d'acqua.

Uso

L'elevata durezza del Cabreuva è perfetta per le applicazioni commerciali o residenziali, comprese le zone di grande passaggio.

Installazione

Il sistema di posa dipende dalle dimensioni del listone:

La posa inchiodata viene eseguita con listoni ad incastro maschio femmina. il massetto deve essere predisposto con magatelli annegati nel cemento o con pannelli Idrofughi

Per la posa incollata il massetto deve essere compatto, asciutto (umidità inferiore al 2%), liscio, pulito ed eseguito con colle bicomponenti.