

Nome Botanico

Dypteryx odorata

Colorazione

Il Cumarù presenta toni di colore giallo con sfumature marroni rossastre scure

Ossidazione

Il colore del Cumarù non subisce alterazioni dovute all' esposizione alla luce

Caratteristiche tecniche

Peso specifico: 1080 Kg/mc (molto alto)

Durezza (scala Janka): 1191 Kg/cm^q

Finiture

Prefinto: La finitura UV del prodotto, mette in risalto la bellezza naturale del legno.

Gli inibitori UV ritarderanno il processo di ossidazione

Tradizionale: si consiglia finitura ad olio o con prodotti a base d'acqua.

Uso

Il Cumarù presenta una durezza elevata, idonea per le applicazioni commerciali o residenziali, comprese le zone di grande passaggio.

Installazione

Il sistema di posa dipende dalle dimensioni del listone:

La posa inchiodata viene eseguita con listoni ad incastro maschio femmina. il massetto deve essere predisposto con magatelli annegati nel cemento o con pannelli idrofughi.

Per la posa incollata il massetto deve essere compatto, asciutto (umidità inferiore al 2%), liscio, pulito ed eseguito con colle bicomponenti.