

### **Nome Botanico**

Tabebuia serratifolia

### **Colorazione**

L'Ipè è caratterizzato da una gamma distintiva di tonalità rosso scuro, marroni e quasi nere che si mescolano per formare un colore marrone scuro esotico e ricco.

### **Ossidazione**

Il colore dell'Ipè non subisce alterazioni dovute all'esposizione alla luce.

### **Caratteristiche tecniche**

Peso specifico: 950 Kg/mc (alto)  
Durezza (scala Janka): 1050 Kg/cm<sup>q</sup>

### **Finitura**

Prefinto: la finitura UV che mette in risalto la bellezza naturale del legno

Tradizionale: Si consiglia l'uso di prodotti con finitura a base d'acqua .

### **Uso**

L'elevata durezza dell'Ipè è perfetta per le applicazioni commerciali o residenziali, comprese le zone di grande passaggio ed ideale nelle realizzazioni all'aria aperta quali terrazzi, bordi piscine, pontili, passerelle e passeggiate a mare o a lago, dehors stagionali, arredo per giardini pensili o lacali.

### **Installazione**

Il sistema di posa dipende dalle dimensioni del listone:

La posa inchiodata viene eseguita con listoni ad incastro maschio femmina. il massetto deve essere predisposto con magatelli annegati nel cemento o con pannelli Idrofughi

Per la posa incollata il massetto deve essere compatto, asciutto (umidità inferiore al 2%), liscio, pulito ed eseguito con colle bicomponenti.