

Nome botanico

Couratari spp.

Usi Comuni

Largamente utilizzato per costruzioni navali ed in edilizia

Paese di provenienza

Brasile

Aspetto e colore

Durame giallo rossastro, di tessitura fine e fibratura diritta.

Resistenza

Le caratteristiche di resistenza meccaniche sono buone: notevole flessibilità

Peso specifico

kg/m³ 540/740 ca. con umidità relativa 12% ca